

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор по технологии и качеству
Кулаков А.А.

«05» 01 2022 г.

Технические требования к извести для агломерационного производства поставляемой на комбинат ПАО «Запорожсталь»

Вся известь, поставляемая на комбинат ПАО «Запорожсталь» предназначенная для известкования железорудного концентрата на рудном дворе доменного цеха по своим физико-химическим свойствам должна соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарная массовая доля оксида кальция и магния (CaO+MgO), не менее, %	75,0
Массовая доля (MgO), не более, %	8,0
Массовая доля (SiO ₂), не более, %	4,0
Потери при прокаливании (ППП), не более, %	15,0
*Фракционный состав, мм	***20-80
Фракционный состав в период апрель-октябрь, поставка в количестве не более 30% от ежемесячной потребности в извести, мм	*10-50
<p>Примечание:</p> <p>*-допускается в извести фракции 20-80мм содержание кусков крупностью ниже нижнего предела не более 7% и выше верхнего предела не более 10% по массе, но при этом в извести не должно содержаться кусков более 120мм.</p> <p>** - допускается в извести фракции 10-50мм содержание кусков крупностью ниже нижнего предела не более 7% по массе.</p> <p>***-определение гранулометрического состава извести производится при наличии визуальных замечаний в процессе проведения входного контроля и отбора проб.</p>	

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Начальник технического управления



В.И. Набока

V.I. Naboka

Начальник управления контроля качества

Бухтояров
Юрий
Викторович

Подписано цифровой
подписью: Бухтояров
Юрий Викторович
Дата: 2021.12.17
14:09:54 +02'00'

Ю.В. Бухтояров

И.о. начальника агломерационного цеха

Керебка Антон
Владимирович

Подписано цифровой
подписью: Керебка
Антон Владимирович
Дата: 2021.12.17
12:54:57 +02'00'

А.В. Керебка