

ЗАТВЕРДЖУЄ

Начальник Управління
технології та якості

І.М. Герцовський

29.10

2022р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Карбид кремнію фракція 0,063 мм

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)
асортимент: сухі бетони суміші для системи жолобів ДП

2. Якісні характеристики

Карбид кремнію фракція 0,063 мм

| Якісні характеристики | | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Найменування показника | норма | одиниця виміру |
| Fe ₂ O ₃ | max 0,7 | % |
| SiC | min 95 | % |
| масова доля води | max 0,5 | % |
| Розмір 0,063 мм | залишок на сітці №0,063 max 10 | % |
| Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття | | |

Вимоги до упаковки

Біг-бег по 1,0т

Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.

Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).

Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:

- тканина поліпропіленова, первинна,

розривне навантаження смужки тканини розміром 50x200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),

розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),

- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;

Вантажопідйомність 1,5т.

3. Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.

Погоджено:

В. о. начальника
відділу якості

Начальник ЦКЛ

М.М. Агранович

И.О. Прохоренко