

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління  
технології та якості

І.М. Герцовський

07.03

2023р

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### Карбид кремнію SiC 95 фракція 0-0,5 мм

- Сфера застосування  
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)  
асортимент: сухі бетоні суміші для системи жолобів ДП
- Якісні характеристики  
Карбид кремнію фракція 0-0,5мм

Якісні характеристики		
Найменування показника	норма	одиниця виміру
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max 0,7	%
SiC	min 95	%
масова доля вологи	max 0,5	%
Розмір 0-0,5 мм	залишок на сітці №0,5 max 5,0	%
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття		

### Вимоги до упаковки

Біг-бег по 1,0т

Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.

Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).

Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:

- тканина поліпропіленова, первинна,

розривне навантаження смужки тканини розміром 50x200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),

розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),

- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;

Вантажопідйомність 1,5т.

- Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.

Погоджено:

В. о. начальника  
відділу якості

Начальник ЦКЛ



М.М. Агранович



І.О. Прохоренко