

КОНФІДЕНЦІАЛЬНО:

ПОГОДЖЕНО:

Експерт, Дирекція

по технології та якості МІХ

 А.М. Міровенко

10.06 2024р

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник

Управління технології та якості

 І.М. Герцовський

10.06 2024р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Зола виносу суха марки ЗСК

згідно ТУ У 08.1-39531341-001:2016

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформованих виробів (ЦНВ)
ассортимент: суміш наплавочна керамічна СНК-1, суміші шлакоутворюючі

2. Якісні показники

Зола виносу суха марки ЗСК

Якісні показники		од. виміру
Найменування показника	Норматив	
Масова частка вологи	не більше 1,0	%
Зернозлий склад	не більше 0,2	мм
Масова частка оксиду кальцію (СаО)	не більше 10,0	%
Масова частка оксиду магнію (MgO)	не більше 5,0	%
Втрати маси при прожарюванні	не більше 20,0	%
Не дозволяється наявність сторонніх домішок, сміття, що видно неозброєним оком		

3. Вимоги до упаковки

• Біг-бег не більше 1,0т

Біг-бег з поліетиленовою вкладкою та нижнім розвантажуванням

4. Постачальник зобов'язаний надати референс-лист


Погоджено:


Начальник ЦКЛ


Начальник ПДВ


Начальник ІТ та МЯ

З.О. начальника ВТК

 Ю.В. Сторчеус

 Г.А. Зайцева

 М.М. Агранович

 Л.В. Дубовик