

КОНФІДЕНЦІЙНО:

ПОГОДЖЕНО:

Експерт. Дирекція

Новітні технології та якості МІХ

Денис

Вікторович

Д.В. Новіков

2025p

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник

Управління технології та якості

І.М. Герцовський

24.04

2025p

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Алюомагнезіальна шпинель фракцій 0-0,5 мм

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)
асортимент: сухі бетонні суміші

2. Якісні характеристики
алюомагнезіальна шпинель фракція 0-0,5мм

Якісні характеристики		
Найменування показника	норма	одиниця виміру
Al_2O_3	min 64	%
MgO	min 18	%
Na_2O	max 0,5	%
CaO	max 0,3	%
SiO_2	max 0,15	%
Fe_2O_3	max 0,4	%
масова частка вологи	max 0,2	%
для фракції 0-0,5мм	залишок на ситі №0,5 max 10	%
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття		

Вимоги до упаковки

Біг-бег по 1,0т

Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.

Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).

Упаковка

має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:

тканина поліпропіленова, первинна,

розривне навантаження смужки тканини розміром 50х200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),

розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),

- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;

Вантажопідйомність 1,5т.

3. Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.

Погоджено:

В. о. начальника відділу якості

Начальник ВТК

Начальник ПрДВ

М.М. Агранович

Т.О. Пискунов

Г.А. Зайцева