

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Управління технології та якості
ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

І.М. Герцовський

20. 02 2024р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Глина або каолін для виробництва шамоту кускового з масовою часткою Al_2O_3 не менше 42%

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»
Алюмосилікатний цех: виробництво виробів АЦ (ВВВ).
виробництво шамотних виробів (ВШВ)
Асортимент: формовані вогнетриви, неформовані вогнетриви.

2 Фізико-хімічні показники

Глина або каолін для виробництва шамоту кускового з масовою часткою Al_2O_3 не менше 42%

Якісні показники		од. виміру
Найменування показника	Норматив	
Масова частка (на прожарену речовину), Al_2O_3	не менше 42,0	%
Масова частка (на прожарену речовину), Fe_2O_3	не більше 1,3	%
Зміна маси при прожарюванні	не більше 16	%
Вогнетривкість, °C не нижче	не нижче 1760	°C
Масова частка води	не більше 24,0	%
Залишок на ситі №009	не більше 5	мм
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття, яке видно неозброєним оком		

3 Доставка насипом

4 Постачальник зобов'язаний надати референс-лист

Погоджено:

Начальник ОТК

Начальник ЦКЛ

Провідний інженер ГТ і МК

Т.О. Піскунов

Ю.В. Сторчеус

А.І. Юріна

Виконавець:

Провідний інженер ПрДВ

Кочетова О.І