

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник

Управления технологии и качества  
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

И.Н. Герцовский

3.03

2022г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ****Глина или каолин с массовой долей  $Al_2O_3$  не менее 30%**

1. Область применения  
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"  
Алюмосиликатный цех: производство изделий в АЦ (ПВИ).  
ассортимент: формованные огнеупоры, неформованные огнеупоры.

2. Физико-химические показатели:

Глина или каолин с массовой долей  $Al_2O_3$  не менее 30%

| Качественные показатели  |               | ед.<br>измерения |
|--|---------------|------------------|
| Наименование показателя  | Норматив      |                  |
| Массовая доля (на прокаленное вещество), $Al_2O_3$                                       | не менее 30,0 | %                |
| Массовая доля (на прокаленное вещество), $Fe_2O_3$                                       | не более 2,5  | %                |
| Огнеупорность  | не менее 1670 | °C               |
| Массовая доля влаги  | не более 24,0 | %                |
| Не допускается наличие посторонних включений, мусора, которое видно невооруженным глазом |               |                  |

3. Поставка насыпью

4. Поставщик обязан предоставить референс-лист

Согласовано:

Начальник ОКа

Начальник ПриО

Д.В. Кадочников

Ю.В. Сторчеус

Исполнитель:

Вед. инженер ПриО

Кочетова Е.И.