

КОНФІДЕНЦІЙНО
ПОГОДЖЕНО:
Експерт. Дирекція
по технології та якості МІХ

08. 05. 2026

Д.В. Новіков
2026р

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник
Управління технології та якості
ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"

І.М. Герцовський
08. 05. 2026р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Кремній технічний марки КР-0 фр. 0-0,07мм

замість технічних вимог від 06.03.2024р. в частині зміни зернового складу кремнію технічного марки КР-0 фр. 0-0,07мм, з метою стабілізації якісних показників суміші СНК-1

- Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформованих виробів (ЦНВ)
ассортимент: суміш марки СНК-1
- Якісні показники
Кремній технічний марки КР-0 фр. 0-0,07мм

| Якісні показники | | од. виміру |
|---|---------------|------------|
| Найменування показника | Норматив | |
| 1. Хімічний склад | | |
| Масова частка кремнію (Si) | не менше 98,8 | % |
| Масова частка заліза (Fe) | не більше 0,5 | % |
| Масова частка алюмінію (Al) | не більше 0,4 | % |
| Масова частка кальцію (Ca) | не більше 0,4 | % |
| Сума визначених домішок | не більше 1,2 | % |
| Масова частка вологи | не більше 0,5 | % |
| 2. Зерновий склад | | |
| Залишок на ситі 0,075мм | не більше 5,0 | % |
| Не дозволяється наявність домішок, сміття | | |

- Вимоги до упаковки
Біг-бег поліпропіленовий з поліетиленовим вкладишем по 1,0т
Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.
Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).
Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Погоджено:

Начальник ЦКЛ

Начальник ПрДВ

В.о. начальника ВЯ

Начальник ВТК

Виконавець

Провідний інженер ПрДВ

Кочетова О.І.

Ю.В. Сторчеус

Г.А. Зайцева

К.А. Булана

Т.О. Пискунов