


Утверждаю:
Начальник управления
технологиями и качества

И.Н. Гериовский
2021г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лом шамотный привозной (30-39%) (лом ЛШ привозной)

Лом шамотный ЛШ УПОЛ (30-39%)

1. Область применения

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Алумосиликатный цех (производство шамотных изделий) - АЦ (ПШИ)

Ассортимент: изделия общего назначения (нормал, фасон сложный, особосложный), центровые трубки, сифонные трубки (полусухого прессования, пластического прессования), звездочка, воронка, гнездовой, стаканы.

2. Качественные характеристики

Лом шамотный привозной (30-39%) (лом ЛШ привозной)

Лом шамотный ЛШ УПОЛ (30-39%)

Наименования показателя	Норма Лом шамотный привозной (30-39%) (лом ЛШ привозной)	Норма Лом шамотный ЛШ УПОЛ (30-39%)	Метод контроля
1 Размер кусков лома, в пределах мм,	50-500	50-500	Превышение максимального размера кусков лома на 5 мм не является браковочным признаком
1.1 по наибольшему линейному размеру, мм, не более.	500	500	По наибольшему размеру куска металлической линейкой
1.2 по наименьшему линейному размеру, мм, не менее	50	50	По наименьшему размеру куска металлической линейкой
2 Ошлакованность (не более чем на двух сторонах куска) толщиной, мм, не более	2	2	По наибольшей толщине ошлакованности металлической линейкой. Примечание: толщина ошлакованности кусков лома размером менее 50мм - не более 1мм
3 Наличие лома динасовых, периклазовых, периклазохромитовых, хромитопериклазовых изделий, лома шамотных изделий, пропитанных солями, а также шлака, строительного кирпича и т.п.	Не допускается	Не допускается	Визуально
4 Наличие мусора (бумага, картон, древесина, текстильные изделия и материалы, стекло, горная порода, грунтовые материалы, кокс, уголь, металл и т.п.).	Не допускается	Не допускается	Визуально
5 Массовая доля, % (на прокаленное вещество) Al ₂ O ₃	в пределах 30-39	в пределах 30-39	ДСТУ 3305.4-96 (ГОСТ 2642.4-97),

Согласовано:

Начальник отдела качества



Д.В. Кадочников