

УЗГОДЖЕНО:

Експерт Дирекція з технології та якості
ООО "МЕТІНВЕСТ-ХОЛДІНГ"

_____ Д.В.Новіков
_____ 2026р

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о.начальника Управління
технології та якості

_____ Т.О.Піскунов
_____ 16.07. 2026р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**Силікат натрію розчинний (фр.1-0мм)**

замість ТТ від 04.11.2022р, зміна гранулометричного складу

1. Сфера застосування
ПРАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ" Цех неформованих вогнетривів (ЦНВ)
асортимент: виробництво шлакоутворюючих сумішей

2 **Якісні характеристики**

Силікат натрію розчинний (фр.1-0мм)

Якісні характеристики		Одиниці виміру
Найменування показника	Норматив	
Масова частка двоокису кремнію, в межах	71,7-73,8	%
Масова частка окису алюмінію та окису заліза, не більше	0,4	%
Масова частка кальцію, не більше	0,1	%
Масова частка сірчаного ангідриду, не більше	0,2	%
Масова частка окису натрію, в межах	25,5-28,2	%
Силікатний модуль, в межах	2,6-3,0	
Гранулометричний склад, мм,		
-залишок на ситці №2	не дозволяється	%
-залишок на ситці №1, не більше	5,0	%
-залишок на ситці №0,5, не більше	20,0	%
-прохід через сітку №0,09, не менше	30,0	%
Не допускається наявність сторонніх домішок, видимих неозброєним оком.		

3 Вимоги до тари:

Тара постачальника в поліпропіленових мішках типу "Біг-бег" з поліетиленовим вкладишем, що унеможливиює попадання вологи.

Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Погоджено:

Начальник ЦКЛ

Начальник ПрДВ

В.о.начальника ВЯ

В.о.начальника ВТК

Ю.В.Сторчеус

Г.А.Зайцева

М.М.Агранович

Л.В.Дубовик
16.07.26