

ОПРОСНИЙ ЛИСТ

Селітра аміачна марка Б, вищого або першого сорту,

ДСТУ 7370:2013

Фізико-хімічні показники селітри аміачної

Назва показника	Значення для марки Б	
	вищий сорт	перший сорт
1.Сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку		
-на NH_4NO_3 у сухій речовині,%, не менше ніж	Не нормовано	
-на азот у сухій речовині,%, не менше ніж	34,4	34,4
2.Масова частка води, %,не більше ніж:		
- з сульфатною та сульфатно-фосфатною домішкою	0,2	0,2
-з домішками нітратів кальцію та магнію	0,3	0,3
3.pH 10-відсоткового водного розчину, не менше ніж	5,0	5,0
-з сульфатно-фосфатною домішкою	4,0	4,0
4.Масова частка речовин нерозчинних у 10-відсотковому розчині азотної кислоти,%, не більше ніж	Не нормовано	
5.Гранулометричний склад	Не нормовано	
-масова частка гранул розміром від 1мм до 3мм, %, не менше ніж	Не нормовано	
Масова частка гранул розміром від 1мм до 4мм,%, не менше ніж зокрема	95	95
-гранули розміром від 2мм до 4мм,%, не менше ніж	80	50
-масова частка гранул розміром менше ніж 1мм,%, не більше ніж	3	3
-масова частка гранул розміром більше ніж 6мм, %	0	0

6.Статична міцність гранул Н/гранулу (кгс/гранулу), не менше ніж З сульфатною та сульфатно-фосфатною домішка	_____ 10 (0,1)	7(0,7) _____
-з домішками нітрів кальцію та магнію	8(0,8)	_____
7.Розсипчастість, не менше ніж %	100	100
Примітка1-масову частку води визначають перед відвантаженням споживачеві Примітка2-масова частка гранул менше ніж 1мм для вищого та першого сортів марки Б під час відвантажування- не більше ніж 2%		

Начальник дільниці

В.о. Начальника цеху Кар'єр

С.Т. Хміль

С.А. Будяк