ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
технології та якості
_____ І.М. Герцовський
22.09.22 2022р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Електрокорунд нормальний фракція 5 - 8мм

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)
асортимент: сухі бетоні суміши для системи жолобів ДП

2. Якісні характеристики
електрокорунд нормальний фракція 5-8мм

Якісні характеристики		
Найменування показника	норма	одиниця виміру
Al_2O_3	min 91,0	%
Fe_2O_3	max 0,9	%
CaO	max 0,8	%
TiO_2	min 1,8	%
масова доля вологи	max 0,2	%
водопоглинання	max 1,0	%
уявна щільність	min 3,75	г/см^3
відкрита пористість	max 3,5	%
Розмір 5-8 мм	залишок на сітці №8 max 15	%
	прохід через сітку №5 max 15	
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття		

Вимоги до упаковки
Біг-бег по 1,0т
Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.
Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).
Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:
- тканина поліпропіленова, первинна,
розривне навантаження смужки тканини розміром 50х200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),
розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),
- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;
Вантажопідйомність 1,5т.

3. **Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.**

Погоджено:

В. о. начальника відділу якості М.М. Агранович

Начальник ЦКЛ И.О. Прохоренко