ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
технології та якості
_____І.М. Герцовський
22.09.22 2022р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Електрокорунд нормальний фракція 1 - 0мм

1. Сфера застосування
ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)
асортимент: сухі бетоні суміши для системи жолобів ДП

2. Якісні характеристики
електрокорунд нормальний фракція 1-0мм

Якісні характеристики		
Найменування показника	**норма**	**одиниця виміру**
Al_2O_3	min 91,0	%
Fe_2O_3	max 0,8	%
CaO	max 0,9	%
TiO_2	min 1,8	%
масова доля вологи	max 0,3	%
Розмір 1 - 0 мм	залишок на сітці №1 max 5	%
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття		

Вимоги до упаковки
Біг-бег по 1,0т
Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.
Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).
Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).

Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:
- тканина поліпропіленова, первинна,
розривне навантаження смужки тканини розміром 50х200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),
розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),
- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;
Вантажопідйомність 1,5т.

3. **Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.**

Погоджено:

В. о. начальника відділу якості М.М. Агранович

Начальник ЦКЛ И.О. Прохоренко