Затверджую:
Начальник управління
технології та якості
_____ І.М. Герцовський
26.12 2023р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Электрокорунд нормальный
фракція 0-3мм

1. Сфера застосування
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Алюмосилікатній цех
ассортимент: вироби вогнетривкі муллітокремнеземісті, мулітові, мулітокорундові

2 Якісні характеристики
электрокорунд нормальный
фракція 0-3мм

Якісні характеристики			
Найменування показника	**норма**		**од. виміру**
Al_2O_3	min 91		%
Fe_2O_3	max 0,5		%
CaO	max 0,6		%
TiO_2	min 1,8		%
водопоглинання	max 1,8		%
відкрита пористість	max 5,5		%
уявна щільність	min 3,7		$г/см^3$
масова частка вологи	max 0,2		%
зерновий склад	залишок на ситі № 3	не більше 10	%
	прохід через сито №0,5	не більше 85	%
Не дозволяється наявність сторонніх домішок, сміття			

3. **Вимоги до упаковки**
Биг-бег по 1,0т
Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантаженьу дорозі та в період зберігання до розконсервації.
Наявність поліэтиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснощений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).
Упаковка має забезпечувати свою цілістність не менше одного року (захист від ультрофіолету).
Біг-бег (технічний), підвищенної міцності:
- тканина поліпропіленова, первинна
- розривне навантажування смужки тканини розміром 50х200мм на підставці і на перевертання, Н(кгс), не менше 833 (85);
- розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мішка, Н(кгс), не менше 586 (60)
- розмір: висота 1,1м, діаметр 1м.
Вантажопідйомність 1,5т

4 Постачальник зобов´язанний надати референц-лист

Погоджено:

Начальник відділу якості С.П. Чернишев

Начальник ГТ та МЯ М.М. Агранович