ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління
технології та якості
_____І.М. Герцовський
25.12.2023р

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Пороутворююча вигорюча добавка CELLOTIN ZZ 8/1

1. Сфера застосування
   ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Цех неформовани виробів (ЦНВ)
   асортимент: сухі торкрет-маси та суміши

2. Якісні характеристики:

   Целюлоза,сірі волокна нерозчинні у воді

Якісні характеристики		
Найменування показника	**норма**	**одиниця виміру**
об'ємна щільність	**25-40**	**г/л**
товщина волокон	**45**	**мкм**
довжина волокон	**1,1**	**мм**
pH (5% розчин)	**9**	
Не допускається наявність сторонніх домішок, сміття		

Вимоги до упаковки
Ресурси, що постачаються, повинні відвантажуватися в стандартній експортній водонепроникній упаковці, що забезпечує повне збереження Ресурсів від будь-якого виду пошкоджень у період транспортування морським, залізничним та автомобільним транспортом з урахуванням декількох перевантажень у дорозі та в період зберігання до розконсервації.
Наявність поліетиленового (вторинного) вкладиша у біг-бегу. Біг-бег оснащений нижнім розвантажувальним рукавом (клапаном).
Упаковка має забезпечувати свою цілісність не менше одного року (захист від ультрафіолету).
Біг-бег (технічний), підвищеної міцності:
- тканина поліпропіленова, первинна,
розривне навантаження смужки тканини розміром 50х200 мм на підставі і на перевертання, Н (кгс), не менше 833 (85),
розривне навантаження донного шва мішка, бокового шва мешка, Н (кгс), не менше 586 (60),
- Розмір висота 1,1м, діаметр 1м;
Вантажопідйомність 1,5т.

3. **Постачальник зобов'язаний надати референс-лист.**

Погоджено:

Начальник ВЯ С.П. Чернишев

Начальник ЦКЛ Ю.В. Сторчеус

CELLOTIN ZZ 8/1

Выгорающая добавка

Химическая основа:

целлюлоза.

Характеристики:

внешний вид	серые волокна;
растворимость	нерастворимы в воде;
объемная плотность	прим. 30 г/литр;
толщина волокон	прим. 45 мкм;
длина волокон	прим. 1,1 мм.

Данные о безопасности:

согласно директивам ЕС маркировка о классе опасности не требуется.

Срок хранения:

при соблюдении требуемых условий — 12 мес.

Упаковка:

мешки весом 5 и 15 кг.

Применение:

CELLOTIN ZZ 8/1 применяется в огнеупорных массах для снижения их плотности, облегчения сушки и препятствует расслоению.

Основная область применения — торкрет-массы для промковша.

Добавляемое количество зависит от назначения конечного продукта и состава шихты и варьируется в пределах 0,2—2,0 % об общего веса массы.